

MS スーパーコンクリート



特長

- 1 プレミックス材料なので、水を加えて練るだけです。現場配合のムダをはぶきます。
- 2 硬化が速く、打設後2～3時間で実用強度が得られます。
- 3 ひび割れに対する抵抗性が優れています。
- 4 浮き水（ブリージング）がほとんどなく、硬化後の収縮性が少ないため、付着性が良い。

用途

- 1 道路など直ちに仕上げて、開放したい緊急工事。
- 2 鉄道の駅など夜間に作業し、朝開放したい工事。
- 3 フェンス、門扉、カーポート、アンカーボルト等短時間で固定したい工事。
- 4 水回りの補修工事。

サイズ／出来上がり量

20kg ビニール二層袋 1袋

約 9 L

練り方

MSスーパーコンクリートは20kgです。使用箇所に応じて分量を決めてご使用下さい。
材料の無駄が省けます。水を計量し練りダルに製品を投入し、良く練り混ぜてください。

サイズ	水	出来上り量
20kg	約2.2ℓ	約9ℓ

施工

- 硬化が速いので、先に準備作業をして下さい。
(夏期約20分。冬期約30分位で硬化が始まります。)
- 下地は良く水洗いして下さい。必要に応じ、プライマー処理をして下さい。
- 練り上げたら速やかに使い切して下さい。硬化が始まってから、水を加えて練り直しても使用出来ません。
- 表面が急に乾燥するとヒビ割れする場合があります。養生して下さい。

試験表

項目	試験方法	曲げ強度試験		圧縮強度試験		
		3H平均	24H平均	1H平均	3H平均	24H平均
スーパーコンクリート	JISR5201(セメント物理試験方法)10強さ試験に準じて行う。	2.36N/mm ²	3.42N/mm ²	3.82N/mm ²	8.03N/mm ²	18.1N/mm ²

注意事項

分 類 : セメント系プレミックスコンクリート

取扱い上の注意 : セメント製品は強いアルカリ性です。体に触れると炎症を起こす場合がありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱って下さい。

応急処置 : 目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸入してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。口に入ったらうがいをし皮膚に付着した時は石鹼で水洗いをする。必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診断を受けて下さい。

保管方法 : 他の容器に移すことなく直射日光を避けて、湿気のない所に保存して下さい。子供の手の届く所へは置かないで下さい。

廃棄上の注意 : 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄して下さい。



ミユキ商工株式会社

〒350-0206
埼玉県坂戸市中小坂字神明73
TEL 049-281-1231
FAX 049-283-5397
e-mail:miyuki-shouko@r4.dion.ne.jp