



# スーパーモルタル



## 特長

- 1 硬化が速く、打設後2～3時間で実用強度が得られます。
- 2 ひび割れに対する抵抗性が優れています。
- 3 浮き水（ブリージング）がほとんどなく、硬化後の収縮性が少ないため、付着性が良い。

## 用途

- 1 道路など直ちに仕上げて、開放したい緊急工事。
- 2 鉄道の駅など夜間に作業し、朝開放したい工事。
- 3 フェンス、門扉、カーポート、アンカーボルト等短時間で固定したい工事。
- 4 水回りの補修工事。

## サイズ／出来上がり量

4kg	ビニール二層袋	1箱	5袋	約2.2 L
20kg	ビニール二層袋	1袋		約11 L

## 練り方

msスーパーモルタル4kgと20kgがあります。使用箇所に応じて使い分けて下さい。材料の無駄が省けます。水を少しずつ加えながら良く練り混ぜて下さい。

	水	出来上り量
4kg	約0.7 l	約2.2 l
20kg	約3.5 l	約11 l

## 施工

1. 硬化が速いので、先に準備作業をして下さい。  
(夏期約20分。冬期約30分位で硬化が始まります。)
2. 下地は良く水洗いして下さい。必要に応じ、プライマー処理をして下さい。
3. 練り上げたら速やかに使いきって下さい。硬化が始まってから、水を加えて練り直しても使用出来ません。
4. 表面が急に乾燥するとヒビ割れする場合があります。養生をして下さい。

## 試験表

項目	試験方法	結果		
混練後の単位容積重量	容積1 lの計量カップによる	1.8 (kg/l)		
曲げ強度試験	JIS R 5201 (セメント物理試験方法) 10強さ試験に準じて行う	3H平均 1.5 N/mm <sup>2</sup>	5H平均 4.0 N/mm <sup>2</sup>	24H平均 4.2 N/mm <sup>2</sup>
圧縮強度試験		3H平均 6.9 N/mm <sup>2</sup>	5H平均 11.8 N/mm <sup>2</sup>	24H平均 19.5 N/mm <sup>2</sup>

## 注意事項

分 類 : セメント系プレミックスモルタル

取扱い上の注意 : セメント製品は強いアルカリ性です。体に触れると炎症を起こす場合がありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱って下さい。

応急処置 : 目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸入してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。口に入ったらうがいをし皮膚に付着した時は石鹼で水洗いをする。必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診断を受けて下さい。

保管方法 : 他の容器に移すことなく直射日光を避けて、湿気のない所に保存して下さい。子供の手の届く所へは置かないで下さい。

廃棄上の注意 : 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄して下さい。

 ミユキ商工株式会社

〒350-0206  
埼玉県坂戸市中小坂字神明73  
TEL 049-281-1231  
FAX 049-283-5397  
e-mail:miyuki-shouko@r4.dion.ne.jp